

KALKOpor Kalkfeinputz

Für Innen und Außen

0,5 mm

Produktbeschreibung:

KALKOpor-Feinputz ist ein rein mineralischer Nasswerkmörtel der Mörtelgruppe Pia (Luftkalk). KALKOpor - Feinputz aus Sumpfkalk, Gesteinsmehlen und KALKOpor Additiv ist ein lufterhärtender Oberputz.

Wirkungsweise:

KALKOpor-Feinputz zeichnet sich besonders durch seine Diffusions- und Kapillaroffenheit und der daraus resultierenden raumklimaregulierenden Wirkung aus.

Anwendungsbereich:

Zu verwenden für die Altbausanierung und für Neubauten für Innen und Außen auf KALKOpor oder POROment Grobputz oder sonstigen saugenden Unterputzen.

Verarbeitung:

Bei Anwendung der Nass-in-Nass-Technik (Fresco) kann schon am nächsten Tag der Feinputz aufgezogen werden. Einen Tag vor den Verputzarbeiten die Mauer gut vornässen. Zur besseren Anhaftung ist bei bereits abgetrockneten Grundputzen mit Löschkalkmilch vorzustreichen und sofort Nass-in-Nass den Feinputz aufzuziehen.

Verputzarbeiten oder Anstriche mit Kalk dürfen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regeneinwirkung, unter +10° Celsius, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr vorgenommen werden.

Putzgrund / Untergrund:

Die Untergrundprüfung hat nach ÖNORM B3346 zu erfolgen. Bei Ausbesserungsarbeiten an Altputzen muss die Wandfläche rau, griffig, saugfähig, nicht wasserabweisend und frei von losen Teilen sein. Nicht für Verfliesung geeignet.

Vorbereitung / Mischanleitung:

KALKOpor Feinputz mit dem Quirl aufrühren bis eine homogene Masse entsteht. Eventuell durch Beigeben von etwas Wasser die Konsistenz einstellen.

Arbeitsgeräte:

Geglättet: Glättkelle/venezianische Kelle, Spachtel; fein abgerieben: Holz oder Kunststoffhobel (ggf. zusätzlich mit Schwammbrett); grob abgerieben: Filzbrett; Feinabstufungen mit einer Malerbürste/Schwamm.

Endbeschichtung / Farbe:

Innen: Für eine noch glattere Oberfläche KALKOpor Kalkglätte 0,25 mm, KALKOpor Farbe oder Sumpfkalkanstrich in Fresko Technik.

Außen: Sumpfkalkanstrich in Freskotechnik oder POROment Silikatfarbe

Technische Angaben:

Körnung	0,5 mm
Wasser	Bei Bedarf etwas Wasser zugeben
Auftragsstärke	Max. 1,5mm
Trockenzeit	Bei Silikatanstrich muss der Putz vollständig ausgehärtet sein, mit Löschkalk entfällt die Trockenzeit und es muss in Freskotechnik gearbeitet werden
Verarbeitungstemperatur	> +10°C während der Verarbeitung und dem Abbindevorgang
Verbrauch / Ergiebigkeit	ca. 2-3 kg bei 1,5 mm Putzdicke / pro Kübel ca. 5-6m ²
Lieferform	Paletten mit 30 Kübeln zu je 15 kg (=450kg / Pal)
Lagerung / Haltbarkeit	Ungeöffnete Gebinde trocken, kühl, frostfrei 12 Monate
Entsorgung	Kompost oder Bauschutt (ohne Gebinde)

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Hinweise:

Sumpfkalk ist reizend (enthält Calciumhydroxid). Schützen Sie Haut und Augen!

Dieses Produkt wird mit Grander – Wasser hergestellt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Bei Verwendung als Außenputz ist der Putz gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen (Anstrich oder Oberflächenhydrophobierung). Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom Feuchtigkeitsnachschieb und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen. Von den Angaben dieses Merkblatts abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen veröffentlicht im Internet unter www.buschek-putze.at