

KALKOpor Kalkglätte / Spachtel, pastös

Für Innen

0,25 mm

Produktbeschreibung:

KALKOpor Kalkglätte weiß, ist eine verarbeitungsfertige, rein mineralische Spachtelmasse, bestehend aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm.

Anwendungsbereich:

Dieses Material ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders zur Herstellung von glatten Oberflächen auf KALKOpor - oder POROment Feinputzen im **Innenbereich**.

Wirkungsweise:

KALKOpor Kalkglätte, weiß, ist geruchsneutral, hoch kapillar- und diffusionsoffen und wirkt durch die alkalischen Eigenschaften von Sumpfkalk nachhaltig Keim und Schimmel tötend.

Abtönung:

KALKOpor Kalkglätte ist im getrockneten Zustand Natur weiß. Für farbig strukturierte Oberflächen bietet sich die Zugabe von kalkechten Erdpigmenten an. Zudem bildet die Glätte einen ausgezeichneten Untergrund für diverse Wandlasurtechniken.

Untergrund:

Die Glätte kann grundsätzlich auf allen saugfähigen und mineralischen Untergründen verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, gleichmäßig, tragfähig und frei von losen Putz- und Mauerteilen sein. Der Feinputz sollte bereits aus Kostenersparnis (Materialverbrauch) aufgetragen sein.

Vorbehandlung:

Untergründe sind ausreichend vor zu nassen und auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitsunterbrechungen immer wieder gut nach zu nassen.

Verarbeitung:

KALKOpor Kalkglätte weiß ist einfach zu verarbeiten. Die Glätte sollte vor dem Auftrag nochmals gut durchgerührt werden. KALKOpor Kalkglätte weiß ist bereits anwendungsfertig eingestellt. Durch ein zusätzliches Verdünnen mit Wasser kann die Konsistenz der Glätte auf die jeweilige Untergrundbeschaffenheit angepasst werden. Als maximale Auftragsstärke pro Schicht empfehlen wir 0,75 mm. Nicht bei Temperaturen unter +10° Celsius verarbeiten.

Arbeitsgeräte:

KALKOpor Kalkglätte wird in der Regel mit einer Glättkelle oder Traufel aufgezogen.

Technische Angaben:

Körnung	0,25 mm
Wasserbedarf	Bei Bedarf mit Wasser – nicht unbedingt notwendig
Trockenzeit	Kalk muss vollständig ausgetrocknet sein (Monate); mit Löschkalk: keine Trockenzeit notwendig
Verarbeitungstemperatur	> +10° C während der Verarbeitung
Verbrauch / Ergiebigkeit	ca. 1-1,5 kg / m ² = 15 kg reichen für 10-15 m ² je nach Untergrund und Glättstärke
Lieferform	Paletten mit 30 Kübeln zu je 15 kg (=450kg / Pal)
Lagerung / Haltbarkeit	Ungeöffnete Gebinde trocken, kühl, frostfrei 12 Monate
Entsorgung	Kompost oder Bauschutt (ohne Gebinde)

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Hinweise:

Sumpfkalk ist reizend (enthält Calciumhydroxid). **Schützen Sie Haut und Augen!**

Dieses Produkt wird mit Grander – Wasser hergestellt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Bei Verwendung als Außenputz ist der Putz gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen (Anstrich oder Oberflächenhydrophobierung). Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom Feuchtigkeitsnachschub und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen. Von den Angaben dieses Merkblatts abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.